

TAPETEN KLEISTER

sehr gute Anfangshaftung (hohe Haftfestigkeit)
einfach in der Handhabung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Geeignet für eine Vielzahl von Tapeten, einschließlich Standard-Tapeten. Ein Klebstoff auf Basis von modifizierter Stärke.

Anwendungstechnik:

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein (Staub, Fett u. ä.). Alte Tapeten und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Defekte Stellen, wie z. B. Risse, Löcher, unebene Flächen vor dem tapezieren mit Füllspachtel ausbessern. Grobkörnigen Putz mit Feinmakulatur vorstreichen. Sandende und kreidende Untergründe mit Grundierung verfestigen. Stark saugende Untergründe mit Grundierung vorbehandeln oder mit diesem Produkt vorkleistern (Ansatz 1:65) oder mit Tapetenwechselgrund grundieren (beim nächsten Tapetenwechsel lassen sich dann die Bahnen trocken und sauber abziehen).

Verarbeitung:

Das Produkt zügig unter kräftigem Rühren zügig in die erforderliche Menge kaltes Wasser (s. Ergiebigkeit) geben und nach etwa 2-3 Minuten nochmals umrühren bis das Produkt klumpenfrei ist. Nach 30 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren. Die zugeschnittene Tapete gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Nach empfohlener Weichzeit auf Stoß verkleben und die Tapete gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Überschüssiger Kleister sollte sofort mit einem feuchtem Schwamm und klarem Wasser abgewischt werden. Zum Tapezieren beachten Sie bitte auch die Hinweise des Tapetenherstellers.

Nicht geeignet für: schwere Tapeten, wie Raufaser, Struktur-, Vinyl- und Spezialtapeten hierzu Wilckens Spezial Kleister verwenden

Technische Angaben:

Geruch: leicht chemischer Geruch

Löslichkeit in Wasser: Löslich in kaltem Wasser (Gel). Nach dem Auflösen dicklich gelbes bis transparentes Aussehen.

Viskosität bei 20°C (mPas): 6000 – 6500 (Brookfield's spindle measurement 4)

pH: 9 - 11

Ergiebigkeit:

Zum Vorkleistern/Grundieren: 125 g dieses Produkts auf 10 ltr. Wasser reicht für ca. 75 – 95 m²
Normale Tapeten: 125 g dieses Produkts auf 5 ltr. Wasser reicht für ca. 27 – 33 m²

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Kleistergerät (gemäß Angaben Ihres Geräteherstellers)

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum (Originalgebinde)

Lagerung: bei + 5° - 25° C an einem trockenen Ort

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.