

SPEZIALKLEISTER

hohe Klebkraft
hervorragend korrigierbar
hohe Anfangshaftung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung

Ein Kleister für Vinyltapeten, Strukturtapeten, Papiertapeten und Rauhfaser. Ein Klebstoff auf Basis von modifizierter Stärke.

Anwendungstechnik

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen vor dem tapezieren mit Füllspachtel ausbessern. Grobkörnigen Putz mit Feinmakulatur vorstreichen. Sandende und kreibende Untergründe mit Grundierung verfestigen. Stark saugende Untergründe mit Grundierung vorbehandeln oder mit diesem Produkt vorkleistern (Ansatz 1:40) oder mit Tapetenwechselgrund grundieren (beim nächsten Tapetenwechsel lassen sich dann die Bahnen trocken und sauber abziehen).

Produktvorbereitung:

Das Produkt unter kräftigem Rühren zügig in die erforderliche Menge kaltes Wasser einstreuen und nach etwa 2-3 Minuten nochmals umrühren bis das Produkt klumpenfrei ist (s. Ergiebigkeit). Nach ca. 15 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verarbeitung:

Die zugeschnittene Tapete gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Nach empfohlener Weichzeit auf Stoß verkleben und die Tapete gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Überschüssiger Kleister sollte sofort mit einem feuchtem Schwamm und klarem Wasser abgewischt werden. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer Dose (750 g) Vinyl- und Textilkleber pro Päckchen Spezial Kleister. Zum Tapezieren beachten Sie bitte auch die Hinweise des Tapetenherstellers.

Technische Angaben

Ergiebigkeit:

Art der Tapete	Ansatz	Wassermenge in Liter	Beutelinhalt reicht für
Vorkleistern:	1:32	8	ca. 90 m ²
Vinyltapeten:	1:16	4	ca. 25 m ²
Raufaser:	1:20	5	ca. 30 m ²
Papiertapeten:	1:20	5	ca. 30 m ²

Löslichkeit in Wasser: löslich in kaltem Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Kleistergerät (gemäß Angaben Ihres Geräteherstellers)

Viskosität: ca. 10.000 mPa.s (gemessen nach ES Methode V3015)

pH: ca. 12

Dichte: ca. 300 kg/m³

Nicht unter +5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Trocken lagern.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.